

CERAMIK CE-02

KLEJ DO PŁYTEK ELASTYCZNY

CE-02_KK_PL_0904



DO GLAZURY I TERAHOTY O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI, DO STOSOWANIA NA BALKONY, TARASY I W SYSTEMIE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

WODOODPORNĄ
MROZOODPORNĄ
ŁATWA W STOSOWANIU
PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA

C2

ZASTOSOWANIE:

Klej CERAMIK CE-02 ELASTYCZNY stosuje się do przyklejania glazury i terakoty, płytek elewacyjnych z kamienia naturalnego, kamionkowych i kamiennych na każde suche lub wilgotne podłoże z materiałów ceramicznych, prefabrykatów betonowych, gazobetonie, tynkach tradycyjnych, przy wylewkach na ogrzewaniu podłogowym, suchych lastrykach, na płytach kartonowo-gipsowych, tynkach gipsowych. Można go stosować w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym do murowania, wyrównywania i szpachlowania. Doskonale nadaje się na balkony i tarasy.

WŁAŚCIWOŚCI:

Klej CERAMIK CE-02 ELASTYCZNY jest specjalną zaprawą klejową, mrozo i wodoodporną o wszechstronnym zastosowaniu. Wytrzymały na temperatury od -20°C do +60°C. Charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością, zwiększoną elastycznością, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jest bardzo wygodny, łatwy w użyciu, a zarazem bardzo wydajny.

PROPORCJE MIESZANKI:

Suchą mieszankę (zaprawę klejową) wsypać do ok. 7,0-7,5l wody i dokładnie wymieszać (ręcznie lub mechanicznie), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Klej nadaje się do użycia po upływie 5min. I ponownym wymieszaniu. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 3 godzin.

WYKONANIE:

Prace należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Podłoże, na które stosuje się klej CERAMIK CE-02 ELASTYCZNY powinno być suche, czyste, wolne od tłuszczu, resztek farb i innych powłok malarskich. Podłoża silnie chłonne należy zagruntować EMULSJĄ GRUNTUJĄCĄ EG-016 lub GRUNTEM AKRYLOWYM AG-015. W przypadku klejenia na podłoża trudne, niestabilne, należy wykonać próbę przyczepności. Zaprawę klejową CERAMIK CE-02 ELASTYCZNY należy nanieść na przygotowane podłoże za pomocą pacy zębatej o długości zębów 3-8mm. Przyklejanie płytek należy wykonać w czasie do 20 minut od nałożenia zaprawy na podłoże. Czas korygowania płytki wynosi ok. 10 minut. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 5mm. Po całkowitym związaniu należy przystąpić do spoinowania. Uwaga: Nie należy moczyć płytek przed klejeniem!

NORMA ZUŻYCIA:

Średnio zużywa się od 1,3 do 1,5 kg/m² na 1mm warstwy.

ZALECENIA:

Instrukcja określa zakres stosowania wyrobu oraz sposób wykonania prac, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy robót. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma żadnego wpływu na warunki i sposób jego użycia.

UWAGA:

Klej zawiera cement. Z wodą daje odczyn alkaliczny. Chronić oczy i skórę. W przypadku zatarcia oka przepłukać dużą ilością wody, a następnie skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, na paletach, w suchym pomieszczeniu. Chronić przed wilgocią.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA:

Worki 25 kg, paleta 48 worków, 1200 kg

DANE TECHNICZNE:

Skład	Cement portlandzki, wypełniacze mineralne, modyfikatory
Proporcje mieszanki	0,28 ÷ 0,30 l wody na 1 kg zaprawy 7,0 ÷ 7,5 l wody na 25 kg zaprawy
Czas wstępnego dojrzewania	ok. 5 minut
Czas gotowości do pracy	ok. 3-4 godzin
Czas otwarty pracy	min. 20 minut
Czas korygowania płytki	15-20 minut
Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
Użytkowanie posadzki	po 24 godzinach
Fugowanie	po 24 godzinach
Min. grubość warstwy kleju	2 mm
Max. grubość warstwy kleju	5 mm
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu	≤ 0,0002 %
Klasyfikacja wg: PN-EN 12004:2008	Typ C Klasa 2 Klej cementowy o podwyższonych parametrach
Wysoka przyczepność	początkowa ≥ 1,0 N/mm ²
	po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm ²
	po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm ²
Czas otwarty	przyczepność po czasie nie krótszym niż 20 minut ≥ 1,0 N/mm ²
	Zęby pacy
4 mm	4,5 kg/m ²
6 mm	6,0 kg/m ²
8 mm	7,5 kg/m ²

Wyrób posiada Attest Higieniczny PZH